



# 天津市外星化工涂料有限公司

我厂生产的耐高温漆全部通过质量信誉监督管理委员会认证, 各类耐高温漆产品全部通过质检认证, 各种耐高温漆质量全面达标, 主要产品有: 建筑涂料, 防腐涂料, 重防腐涂料, 地坪涂料, 工业涂料, 民用涂料, 合成树脂等。

一、组成: 该耐高温漆是由有机硅树脂溶于有机溶剂中并加入耐高温助剂配制成组份一, 固化剂为组份

二、特性: 该耐高温漆可室温干燥, 具有良好的耐热性、耐酸碱性及耐机械物理性能。

三、用途: 该耐高温漆适用于适应温度以下工作的钢铁表面, 及零件的耐热、防腐保护层, 起保护作用。

四、施工参考:

1、被喷涂钢铁表面必须用细砂纸打磨干净除锈并用甲苯等溶剂擦去油垢污物, 彻底除油除锈, 最后是喷沙处理, 使喷涂表面呈灰白色。

2、该耐高温漆使用前必须按比例配制并搅拌均匀, 如混有外来杂质应过滤后使用如果一次使用量不大, 应该用多少配多少, 以防过多固化而浪费。

3、喷涂时, 如果漆过稠一定要用高温漆专用稀料调稀至所需稠度后施工, 漆膜厚度一般在20-30微米之间为宜。

## 耐高温漆配套方案

涂料类型	品种	油漆名称	表面处理	建议道数	漆膜厚度(μm)	适用环境
醇酸类	底漆	711油性红丹防锈漆	Sa2.5	2	35	175℃之内室内及大气环境钢结构
		(712酚醛红丹防锈漆)	-	-	-	
	面漆	753银色醇酸磁漆	-	1	50	
聚酯类	耐高温漆	85#耐高温漆	Sa2.5	1	20	室内200-400℃
	耐高温漆	耐高温漆	-	1	20	
	底漆	704无机硅酸锌底漆	Sa2.5	1	50	室外200-400℃
	耐高温漆	85#耐高温漆	-	1	20	
	耐高温漆	85#耐高温漆	-	1	20	
二苯醚树脂系	耐高温漆	FZ-15银色耐高温漆	Sa2.5	1	20	室内400℃
		FZ-15银色耐高温漆	-	1	20	
	-	704无机硅酸锌底漆	Sa2.5	1	50	室外400℃

天津市外星化工涂料有限公司 | <http://www.youqi100.com>

电话: 022- 86870285, 86870286, 86871697 传真: 022-86872657

地址: 天津市北辰区屈店工业园 邮编: 300400



# 天津市外星化工涂料有限公司

	-	FZ-15银色耐高温漆	-	1	20	
	-	FZ-15银色耐高温漆	-	1	20	
有机硅系	-	14#有机硅耐高温漆	Sa2.5	1	20	室内400-500℃
	-	14#有机硅耐高温漆	-	1	20	
	-	704无机硅酸锌底漆	Sa2.5	1	50	室外400-500℃
	-	14#有机硅耐高温漆	-	1	20	
	-	14#有机硅耐高温漆	-	1	20	

## 五、运输、贮存

- 1、该耐高温漆在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。
- 2、该耐高温漆应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

## 六、安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

（注：该说明书是我们试验和经验的积累，可作为施工参考，随着该[耐高温漆](#)产品的不断改进，有关数据随时会改变，恕不另行通知）